

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА
 портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А известняком (И) от 6 % до
 20 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий
 (Портландцемент с известняком **ЦЕМ II/ А-И 32,5Н**)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО ГОСТ 5382-2019		
Содержание минеральных добавок (основной компонент- известняк)	от 6 до 20%	18 %
Потери при прокаливании ППП	не нормируется	-
Оксид кремния SiO ₂	не нормируется	-
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не нормируется	-
Оксид железа Fe ₂ O ₃	не нормируется	-
Оксид кальция CaO	не нормируется	-
Оксид магния MgO	не более 5,0%	3,20 %
Щелочные оксиды в пересчете на Na ₂ O (Na ₂ O+0.658 K ₂ O)	не нормируется	-
Нерастворимый остаток	не нормируется	-
Оксид серы SO ₃	не более 3,5%	2,3 %
Хлор-ион Cl	не более 0,1%	0,039 %
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001		
Тонкость помола (остаток на сите №008)	не нормируется	13 %
Удельная поверхность методом воздухопроницаемости	не нормируется	3250 см ² /г
Сроки схватывания: начало конец	не ранее 75 мин не нормируется	130 мин 255 мин
Равномерность изменения объема (расширение)	не более 10 мм	0,5 мм
Нормальная густота	не нормируется	26,75 %
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001 (при В/Ц=0,5)		
При изгибе в возрасте 7 суток	не нормируется	5,5 МПа
в возрасте 28 суток	не нормируется	7,8 МПа
При сжатии в возрасте 7 суток	не менее 16 МПа	24,6 МПа
в возрасте 28 суток	не менее 32,5 МПа не более 52,5 МПа	44,8 МПа
4. СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Трехкальциевый силикат C ₃ S	не нормируется	-
Двухкальциевый силикат C ₂ S	не нормируется	-
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силиката (C ₂ S+C ₃ S)	Не менее 67 %	74,7%
Четырехкальциевый алюмоферрит C ₄ AF	не нормируется	-
Трехкальциевый алюминат C ₃ A	не нормируется	-
Оксид магния MgO	не более 5%	3,04 %
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO ₂	не менее 2	3,09 %
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность)	не более 370 Бк/кг	129 Бк/кг

Гарантии поставщика : качество цемента гарантируется в течение 60 суток со дня отгрузки.

**СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА
сульфатостойкий портландцемент типа ЦЕМ I класса
прочности 42,5, нормальнотвердеющий.
(Сульфатостойкий портландцемент **ЦЕМ I 42,5Н СС**)**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 22266-2013	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО ГОСТ 5382-2019		
Содержание минеральных добавок	-	-
Потери при прокаливании ППП	не более 3,0%	1,20
Оксид кремния SiO ₂	не нормируется	-
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не более 5,0%	4,13
Оксид железа Fe ₂ O ₃	не нормируется	-
Оксид кальция CaO	не нормируется	-
Щелочные оксиды в пересчете на Na ₂ O (Na ₂ O+0.658 K ₂ O)	не нормируется	1,0%
Нерастворимый остаток	не более 3,0%	2,02
Оксид серы SO ₃	не более 2,7%	2,4%
Хлор-ион Cl	не более 0,1%	0,064 %
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001		
Тонкость помола (остаток на сите №008)	не нормируется	10%
Удельная поверхность методом воздухопроницаемости	не менее 250	390 м ² /кг
Сроки схватывания: начало конец	не ранее 60 мин не нормируется	130 мин 225 мин
Равномерность изменения объема (расширение)	не более 10 мм	0,5 мм
Нормальная густота	не нормируется	25,50%
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001 (при В/Ц=0,5)		
При изгибе в возрасте 2 суток	не нормируется	5,8 МПа
в возрасте 28 суток	не нормируется	9,2 МПа
При сжатии в возрасте 2 суток	не менее 10 МПа	22,6 МПа
в возрасте 28 суток	не менее 42,5 Мпа не более 62,5 МПа	52,5 МПа
4. СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Трехкальциевый силикат C ₃ S	не нормируется	55,3%
Двухкальциевый силикат C ₂ S	не нормируется	20,1%
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силиката (C ₂ S+C ₃ S)	не менее 67 %	75,4%
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не более 5,0%	4,13
Суммарное содержание трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита (C ₃ A+C ₄ AF)	не нормируется	18,0%
Четырехкальциевый алюмоферрит C ₄ AF	не нормируется	16,0%
Трехкальциевый алюминат C ₃ A	не более 3,5%	2,0%
Оксид магния MgO	не более 5%	3,25%
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO ₂	не менее 2	2,90%
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность)	не более 370 Бк/кг	116 Бк/кг

Гарантии поставщика : качество цемента гарантируется в течение 60 суток со дня отгрузки.

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

сульфатостойкий портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием пуццоланы (П) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий.

(Сульфатостойкий портландцемент с пуццоланой **ЦЕМ II/ А-П 32,5Н СС**)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 31108-2020, ГОСТ 30515-2013, ГОСТ 22266-2013	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО ГОСТ 5382-2019		
Содержание минеральных добавок (основной компонент- пуццолана)	от 6 до 20%	12
Потери при прокаливании ППП	не более 5,0%	1,25
Оксид кремния SiO ₂	не нормируется	-
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не более 5,0%	
Оксид железа Fe ₂ O ₃	не нормируется	-
Оксид кальция CaO	не нормируется	-
Щелочные оксиды в пересчете на Na ₂ O (Na ₂ O+0.658 K ₂ O)	не нормируется	1,0%
Нерастворимый остаток	не более 3,0%	2,12
Оксид серы SO ₃	не более 3,0%	2,4%
Хлор-ион Cl	не более 0,1%	0,020 %
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001		
Тонкость помола (остаток на сите №008)	не более 12%	10%
Удельная поверхность методом воздухопроницаемости	не менее 250	300 м ² /кг
Сроки схватывания: начало конец	не ранее 75 мин не нормируется	120 мин 235 мин
Равномерность изменения объема (расширение)	не более 10 мм	1,0 мм
Нормальная густота	не нормируется	26,50%
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001 (при В/Ц=0,5)		
При изгибе в возрасте 7 суток	не нормируется	5,8 МПа
в возрасте 28 суток	не нормируется	8,0 МПа
При сжатии в возрасте 7 суток	не менее 16 МПа	23,5 МПа
в возрасте 28 суток	не менее 32,5 МПа не более 52,5 МПа	39,3 МПа
4. СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Трехкальциевый силикат C ₃ S	не нормируется	59,9%
Двухкальциевый силикат C ₂ S	не нормируется	16,7%
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силиката (C ₂ S+C ₃ S)	не менее 67 %	76,6%
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не более 5,0%	4,28
Суммарное содержание трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита (C ₃ A+C ₄ AF)	не нормируется	18,4%
Четырехкальциевый алюмоферрит C ₄ AF	не нормируется	15,9%
Трехкальциевый алюминат C ₃ A	не более 5,0%	2,5%
Оксид магния MgO	не более 5,0%	3,09%
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO ₂	не менее 2	2,97%
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность)	не более 370 Бк/кг	124 Бк/кг

Гарантии поставщика : качество цемента гарантируется в течение 60 суток со дня отгрузки.

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА
 тампонажный бездобавочный портландцемент типа I, для
 умеренных температур 51-100 °С (100)
 (Тампонажный портландцемент ПЦТ I 100)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 1581-2019, ГОСТ 30515-2013	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО ГОСТ 5382-2019		
Содержание минеральных добавок	-	-
Потери при прокаливании ППП	не более 5,0%	1,36
Оксид кремния SiO ₂	не нормируется	-
Оксид алюминия Al ₂ O ₃	не нормируется	-
Оксид железа Fe ₂ O ₃	не нормируется	-
Оксид кальция CaO	не нормируется	-
Оксид магния MgO	не более 5,0%	3,40
Щелочные оксиды в пересчете на Na ₂ O (Na ₂ O+0.658 K ₂ O)	не нормируется	-
Нерастворимый остаток	не более 5,0%	1,37
Оксид серы SO ₃ *	не менее 1,5% не более 3,5%	2,5
Хлор-ион (Cl-)*	не более 0,1%	0,040
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 34532-2019		
Тонкость помола (остаток на сите №008)	не нормируется	12%
Удельная поверхность методом воздухопроницаемости	не нормируется	3600 см ² /кг
Время загустевания до консистенции 30 Вс	не менее 90 мин	105
Растекаемость цементного теста	не менее 200 мм	230
Водоотделение	не более 8,7мл	4,2
Нормальная густота	не нормируется	-
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 34532-2019		
При изгибе в возрасте 1 суток	не менее 3,5 МПа	5,0 МПа
4. СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Трехкальциевый силикат C ₃ S	не нормируется	63,3%
При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа Al ₂ O ₃ /Fe ₂ O ₃	более 0,64%	1,24
Двухкальциевый силикат C ₂ S	не нормируется	25,9%
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силиката (C ₂ S+C ₃ S)	не менее 67 %	74,7
Суммарное содержание трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита (C ₃ A+C ₄ AF)	не нормируется	19,7%
Четырехкальциевый алюмоферрит C ₄ AF	не нормируется	13,1%
Трехкальциевый алюминат C ₃ A	не нормируется	6,6%
Оксид магния MgO	не более 5,0%	2,81
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния CaO/SiO ₂	не менее 2	2,95
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность)	не более 370 Бк/кг	142 Бк/кг

Гарантии поставщика : качество цемента гарантируется в течение 60 суток со дня отгрузки.

